

Qualität Quality Qualité:	Nandou Design
Konstruktion Construction Description:	Gewebte Schlinge, gemustert, 3-chorig Woven loop pile, patterned, 3-frame Tissé bouclé, à motifs, 3 fils de ch.
Zusatzeigenschaften/ Additional properties/ Autres propriétés:	
Polnutschicht Pile material Composition de la fibre:	100% Polyamid (PA 6.6)
Trägermaterial Carrier material Composition du support:	100% Polyester-Kette / 100% Polypropylen-Schuss PES-warp / PP-weft Chaine en PES / Trame en PP
Rücken Backing Dossier:	Transparente Schnitffestappretur Conductive latex backing appret de finition d'envers transparent
Gesamtgewicht Total weight Poids total:	ca. 2150 g/m ²
Poleinsatzgewicht Pile weight Poids de velours:	ca. 1000 g/m ²
Polnutschichtgewicht Weight of pile material Poids du velours utile:	ca. 480 g/m ²
Poldicke Pile thickness Epaisseur du velours:	ca. 2.30 mm
Gesamtdicke Total thickness Epaisseur totale:	ca. 5.50 mm
Noppenzahl Number of tufts Nombre de points:	ca. 840/dm ²
Trittschallschutz Impact noise insulation Isolation acoustique:	DIN EN ISO 10140 ΔLw = 22 dB
Schallabsorptionsgrad Sound absorption Absorption phonique:	DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 aw: 0,20 as: 0.02 0.04 0.07 0.31 0.28 0.31
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resis. Résist. Thermique:	DIN ISO 8302:1991 1/λ = 0,05 m ² K/W
Brandverhalten Fire rating Comportement au feu:	DIN EN 13501-1
Brandklasse Fire class Classement feu:	Cfl-s1 verklebt mit Henkel T410 / glued with Henkel T410 / collé avec Henkel T410
max. Aufladung max. static resistance Charge électrique max.:	DIN EN 1815 BI.2 ≤ 2,0 KV
Durchgangswiderstand Vertical resistance Résistance transversale :	DIN ISO/ DIS 10965BI.1R _{DT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Oberflächenwiderstand Surface resistance Résistance surfacique :	DIN ISO/ DIS 10965BI.1R _{OT} ≤ 10 ¹⁰ Ω
Wasserechtheit Water fastness Comportement à l'eau:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Farbveränderung Colour-changes Modification de la couleur:	DIN EN ISO 105-E01 mind. Note/ N / min.note 4
Lichtechtheit Light fastness Comportement à la lumière:	DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N / min.note 5
Reibechtheit Rubbing fastness Comportement au frottement:	DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N / min.note 4
<p>13 DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG Kuhlmannstraße 11 D - 31785 Hameln</p> <p>Webartikel mit Schnitffestappretur</p> <p>EN 1307 DOP: 1062#8+9/521+529</p> <p></p> <p>EN 14041:2004/AC:2006 NB: 1658 AB: 0321</p> <p>Textile floor covering to be used within a building</p>	<p>Alle Artikel von DAS TEPPICHWERK, die mit dem SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.</p> <p>Each product from DAS TEPPICHWERK who received the SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.</p> <p>Tous les produits de DAS TEPPICHWERK qui sont marqués du certificat SCS INDOOR ADVANTAGE GOLD répondent aux critères LEED d' US Green Building Council.</p> <p>Prodis Nr. A1C8FCAC www.pro-dis.info</p> <p>INDOOR AIR QUALITY™ SCS GLOBAL SERVICES INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> <p>Schadstoff freigeprüft France: non testé Tested for harmful substances Binding time: 24h life balance Für Allergiker empfohlen Recommended for people with allergies</p> <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen German Sustainable Building Council</p>
<p>Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-flooring.de.</p> <p>Installation recommendation: please refer to the current care and installation recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-flooring.com.</p> <p>Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.</p>	

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 07.09.2020 | Änderungsdatum: 20.01.2025



© Vorwerk trademark licensed by Vorwerk Group, Wuppertal.

DAS/TEPPICH/WERK

1 8 8 3

DAS TEPPICHWERK GmbH & Co. KG
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln

www.dasteppichwerk.de - info@dasteppichwerk.de