

# Technische Daten | technical data | Fiche technique


Qualität | Quality | Qualité:

## RE/COVER green

Warenbeschreibung/ Beschichtung:	Dauerelastisches Polyurethan - frei von Chlor, Lösungsmitteln, Weichmachern oder Formaldehyd
Construction/ Backing:	Permanently elastic polyurethane and contains no chlorine, solvents, plasticisers or formaldehyde
Description/ Enduction :	est un polyuréthane à élasticité permanente sans chlore, solvants, sans plastifiants ni formaldéhyde

Nutzungsklassen | Classes/ Levels | Catégories d'utilisation: In Anlehnung an | of use modelled on | référencées selon: EN 14565

Wohnbereich | Residential sector | Domaine résidentiel: EN 685 Kl. 23 

Gewerblicher Bereich | Commercial sector | Domaine commercial/ tertiaire: EN 685 Kl. 34 

Industrieller Bereich | Industrial sector | Domaine industriel: EN 685 Kl. 43 

Gesamtdicke ca.   Total thickness ca.   Épaisseur totale approx.	2,5 mm		
Format/Rolle ca.   Format/roll ca.   Format/ rouleau approx.	2 m Breite   width   lg., 20 m Länge   lenth   long.		
Gesamtgewicht ca.   Total weight ca.   Poids total approx.	3600 g/m <sup>2</sup>		
Resteindruck ca.   Residual indentation ca.   Poinçonnement rémanent approx.	EN 433	0,05 mm	
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung Dimensional variation after exposure to heat Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0,05 %	
Biegeverhalten/ Flexibility or curling/ Flexibilité	EN 435	< 20 mm	
Verschleißverhalten   Wear resistance behaviour   Résistance à l'usure	EN 660-2	Gruppe T   Group T   Groupe T	
Rutschhemmstufe   Slip-resistance rating   Glissance	DIN 51130 bfu	R9 GS1	
Rutschfestigkeit   Coefficient of friction   Glissance coefficient (en %)	EN 13893	DS (>0,3)	
Brandverhalten/ Rauchentwicklung Fire rating/ Smoke development rate Classement feu	EN 13501-1	Ca-s1 = B1	schwer entflammbar fire-retardant (in reaction to fire tests) Difficilement inflammable
Lichtechtheit   Light fastness   Stabilité à la lumière	ISO 105-B02	≥ 7	
Fußbodenheizung Impact sound reduction improvement Isolation Phonique	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasserfußbodenheizungen suitable for all conventional hot water-underfloor heating systems se prête à tout chauffage au sol à eau chaude		
Wärmedurchlasswiderstand   Thermal resistance   Résistance thermique	ISO 8302:1991-08	0,01 m <sup>2</sup> K/W	
max. Aufladung   max. static resistance   Charge électrique max.	DIN EN 1815 Bl.2	< 2,0 KV bei   b.   pour 25% rel. F.   rel. F.   hum. Rel	
Stuhlrollenbeanspruchung   Chair castor abrasion   Comportement siège à roulettes	EN 425	Typ W   Type W	
Trittschallverbesserung Underfloor heating Chauffage au sol	DIN EN ISO 10140	4 dB	
Chemikalienbeständigkeit Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques	EN 423	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit very good resistance depending on concentration and duration of exposure très bonne résistance en fonction de la concentration et de la durée d'exposition	
Zigarettenglutbeständigkeit Cigarette burn resistance Résistance aux produits chimiques	EN 1399	beständig   resistant   résistant	
Möbelfußtest   Effect of a furniture leg   Test pieds de meubles	EN 424	keine Beschädigungen   no damage   pas de détériorations	

## ZERTIFIZIERUNGEN | CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



13  
Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG  
Kuhlmannstraße 11  
D - 31785 Hameln  
Polyurethan-Bodenbeläge  
EN 16776  
DOP: 1062#12206



EN 14041:2004/AC:2006  
1658  
Resilient floor covering to be used within a building



70 710 2606-1  
www.proficert.com



emissionsgeprüft  
schadstoffgeprüft



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+



DGNB  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

### Zusammensetzung von Schmelzdraht für Designbeläge Composition of welding rod for design floorings Composition de cordons de soudure pour revêtements design

- Ethylen-Vinylacetat Co-Polymer, EVA | Ethylene vinyl acetate copolymer (EVA) | Copolymère d'éthylène-acétate de vinyle (EVA)
- Technische Harze | Technical resins | Résines techniques
- Pigmente, schwermetallfrei | Pigments containing no heavy metals | Pigments, exempts de métaux lourds

#### Anmerkung | Note | Annotation:

Aus der Mischung gasen keine gesundheitsgefährlichen Bestandteile aus.  
No components that are hazardous to health are emitted as gases from the compound.  
Le matériau soudé ne contient pas de substances dangereuses ou de dégagements de gaz nocifs.  
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt 400 bis 450 °C  
The recommended working temperature is 400 to 450 °C  
La température de soudure recommandée est de 400 à 450°C.

Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem TÜV Proficert Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.  
Each product from Vorwerk-Carpet who received the TÜV Proficert certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.  
Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat TÜV Proficert, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Veriegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Veriegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter [www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de).  
Laying manual: see current maintenance and laying manual. In the course of constant further development and quality improvement, we reserve the right to change technical data without prior notice. Current data sheets available at [www.vorwerk-flooring.com](http://www.vorwerk-flooring.com).  
Dans le cadre du développement technique et de l'amélioration constante de la qualité, nos fiches techniques sont susceptible d'être modifiées sans avis préalable. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous [www.vorwerk-flooring.com](http://www.vorwerk-flooring.com).

DOKUMENTENVERMERK | Erstellt von: QM | Erstellungsdatum: 17.01.2013 | Änderungsdatum: 11.11.2020



VORWERK & CO. TEPPICHWERKE GMBH & CO. KG  
Kuhlmannstraße 11 - 31785 Hameln  
[www.vorwerk-flooring.de](http://www.vorwerk-flooring.de) - [info@vorwerk-teppich.de](mailto:info@vorwerk-teppich.de)

Vorwerk and the Vorwerk logo are registered trademarks of the Vorwerk Group, Wuppertal. Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG is exclusively a trademark licensee and is in no way affiliated under company law with Vorwerk & Co. KG, Wuppertal.